



### NAUDOJIMO SRITIS

Kiilto Opal 2-jų komponentų vandens pagrindo parketo lakas skirtas grindims, kurioms reikia ypatingo atsparumo trinčiams, dėvėjimui, batų žymėms, pavyzdžiui, sporto arenoms ir visuomeninių patalpų grindims.

### LAKUOJAMOS GRINDYS

Medinės ar parketo grindys turi būti sausos, gerai nušlifotos ir visiškai nuvalytos nuo dulkių ir kitų nešvarumų.

### SAVYBĖS

- \* Be NMP
- \* M1 klasė – į aplinką neišskiria jokių kenksmingų medžiagų
- \* Geros atsparumo trynimui savybės, atitinka DIN 18032-2
- \* Geros išsilyginimo savybės
- \* Labai atsparus dėvėjimo ir chemikalų poveikiui
- \* Iš karto nulakuotas – baltos spalvos, išdžiūvęs tampa bespalvis
- \* Efektyvus UV spindulių filtras viduje
- \* Lengvai lakuojasi
- \* “Pot life” 6 val. (darbos po komponentų sumaišymo).

### TECHINIAI DUOMENYS

Blizgumas pagal Gardner 60°	Pusiau blizgus apie 55 Matinis apie 20
Tankumas	Apie 1 kg/l
Degumas	Nedegus
Žemiausia darbinė Temperatūra	+18 °C

### IŠEIGA

Apie 10 m<sup>2</sup>/l vienu sluoksniu su voleliu ar teptuku.

### ĮPAKAVIMAS

5 litrai (4,5 lakas + 0,5 kietiklis)

### REKOMENDUOJAMOS

#### DARBO SĄLYGOS

Patalpų, medžio ir lako temperatūra	+18...+24 °C
Medžio drėgmė	7 ± 2 %
Santykinė oro drėgmė	40-70%

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

**Prieš pradėdant lakuoti su OPAL:** Sukratykite kietiklio ir lako įpakavimus. Supilkite kietiklį į lako kanistrą. Stipriai suplakite maždaug 30 sekundžių. Leiskite mišiniui 5-10 minučių aktyvuotis.

### Lakavimas

**Metodas A:** užlakuokite Opal parketo laką 2-3 sluoksniais išilgai medžio rievės pusę, naudojant volelį ar teptuką. Džiūvimo laikas tarp sluoksnių 2 – 4 valandos. Nušlifuoti priešpaskutinį sluoksnį su Nr. 150-180 šlifavimo tinkleliu ar šlifavimo disku.

**Metodas B:** Nugruntuokite paviršių su Kiulto Tempo gruntiniu laku, naudojant volelį ar teptuką. Nušlifaukite su Nr. 100-150 šlifavimo tinkleliu ar šlifavimo disku. Užlakuokite su Opal parketo laku 1-2 baigiamuosius sluoksnius, naudojant volelį ar teptuką.

**Gamykloje lakuotas parketas ir anksčiau lakuotos grindys:** Visiškai nuvalykite grindis. Lengvai nušlifaukite su nr 100-180 šlifavimo tinkleliu ar šlifavimo disku. Nusiurbkite nušlifuosius dulkes su siurbliu, o po to nuvalykite grindis su drėgnu skuduru. Nulakuokite Opal parketo laką, 2-3 sluoksnius naudodami volelį ar teptuką.

### Sporto salių lakavimas.

Rekomenduojame naudoti Tikkurila Remontti-Assa produktą linijų dažymui. Sporto salėse, kur linijų dažymas užtrunka daugiau nei vieną dieną, rekomenduojame dažyti linijas ant gruntinio lako. Patinkrinkite lako ir dažų suskibimą prieš pradėdant pagrindinius darbus.

## DŽIŪVIMO LAIKAS

Naudojant volelį ar teptuką 2 - 4 val (+20°C / 50 % santykinės drėgmės)

Jeigu sekantis parketo lako sluoksnis yra lakuojamas praėjus 48 valandoms, tai prieš lakuojant reikia švelniai pašlifuoti grindis. Grindys tinkamos lengvam vaikščiojimui po 2 – 3 dienų. Galutinis lako tvirtumas pasiekiamas po 2 savaičių.

## DARBO ĮRANKIŲ VALYMAS

Nuvalykite darbo įrankius su drungnu vandeniu iš karto po darbo.

## DĖMESIO!

Kada įvyksta lako reakcija su kietikliu, išsiskiria nedidelis kiekis dujų (karbono dioksidas). Todėl sumaišytas produktas turi būti laikomas atidarytame konteineryje. Jei sumaišytas produktas buvo saugojamas uždarytoje pakuotėje, negalima jo atidaryti ar kratyti, o nuvežti į savartyną.

Netinkamas "deimantinei pušiai" ar chemiškai apdirbtoms grindims pvz „degintam ažuolui“.

Negalima lakuoti naujo sluoksnio, kol ankstesnis dar neišdžiuvo

**UŽŠALA**

**NEDEGUS**

Saugoti vėsioje patalpoje, ne žemiau nei +1 °C. Saugoti pilnai uždaryta, originaliame įpakavime.

## LAIKYTI VAIKAMS NEPRIEINAMOJE VIETOJE.

Mūsų rekomendacijos paremtos mūsų bandymais ir sukaupta patirtimi. Tačiau mes negalime įtakoti vietinių sąlygų ar darbų kokybės su panaudotu produktu, todėl negalime prisiimti atsakomybės.