



## **KIILTO D4** drėgmei atsparūs klijai

<b>PANAUDOJIMO SRITYS</b>	Skirti medienos klijavimui tiek viduje tiek ir išorėje. Vienas iš klijuojamų paviršių gali būti plastikas ar metalas (klijuojant prie šių paviršių reikėtų atlikti bandomuosius kljavimus). Nėra skirti nešančiųjų konstrukcijų kljavimui.																		
<b>SAVYBĖS</b>	Kiilto D4 tai 1komponento drėgmei atsparūs poliuretaniai klijai, kurie kietėja reaguodami su aplinkos drėgme. Produktas turi geras sukibimo savybes su plastikais ir metalais. Klijų siūlė atitinka normos EN 204 /D4 reikalavimus.																		
<b>TECHNINIAI DUOMENYS IR REKOMENDUOJAMOS DARBO SĄLYGOS</b>	<table><tr><td>Klijų tipas</td><td>nuo drėgmės kietėjantis poliuretanas</td></tr><tr><td>Spalva</td><td>gelsva</td></tr><tr><td>pH</td><td>apie 5-6</td></tr><tr><td>Žemiausia darbinė klijų temperatūra</td><td>+10°C</td></tr><tr><td>Siūlės atsparumas vandeniui(drėgmei)</td><td>D4 / EN 204</td></tr><tr><td>Išėiga</td><td>150..300 g/m<sup>2</sup></td></tr><tr><td>Atviras surinkimo laikas 150 g/m<sup>2</sup> klijų</td><td>apie 20..30 min</td></tr><tr><td>Suspaudimo laikas, esant 20°C temperatūrai</td><td>2..4h.</td></tr><tr><td>Santykinė masė</td><td>1,1kg /m<sup>3</sup></td></tr></table> <p>Padidinta temperatūra – trumpina presavimo laiką. Neįgeriančius paviršius galima lengvai sudrėkinti vandeniu, panaudojant purkštuvą. Purkšti ant šviežiai užtepto klijų paviršiaus prieš presuojant gaminius.</p> <p>Esančios sąlygos – temperatūra, drėgmė, medžiagų sugeriamumas bei klijų kiekis stipriai veikia klijų darbingumą ir „atvirą“ surinkimo laiką. Todėl mūsų instrukcija yra tik rekomendacinio pobūdžio.</p>	Klijų tipas	nuo drėgmės kietėjantis poliuretanas	Spalva	gelsva	pH	apie 5-6	Žemiausia darbinė klijų temperatūra	+10°C	Siūlės atsparumas vandeniui(drėgmei)	D4 / EN 204	Išėiga	150..300 g/m <sup>2</sup>	Atviras surinkimo laikas 150 g/m <sup>2</sup> klijų	apie 20..30 min	Suspaudimo laikas, esant 20°C temperatūrai	2..4h.	Santykinė masė	1,1kg /m <sup>3</sup>
Klijų tipas	nuo drėgmės kietėjantis poliuretanas																		
Spalva	gelsva																		
pH	apie 5-6																		
Žemiausia darbinė klijų temperatūra	+10°C																		
Siūlės atsparumas vandeniui(drėgmei)	D4 / EN 204																		
Išėiga	150..300 g/m <sup>2</sup>																		
Atviras surinkimo laikas 150 g/m <sup>2</sup> klijų	apie 20..30 min																		
Suspaudimo laikas, esant 20°C temperatūrai	2..4h.																		
Santykinė masė	1,1kg /m <sup>3</sup>																		
<b>NUORODOS VARTOTOJUI</b>	Klijai užtepami tolygiai ant vienos gaminio pusės, sujungiami ir suspaudžiami. Pašalinti klijų perteklių nedelsiant, naudojant šluostę ir acetoną ar ksileną. Sukietėję klijai nuvalomi tik mechaniškai.																		
<b>DARBO IR APLINKOS APSAUGA</b>	Naudoti rankų apsaugos priemonės. Vengti bereikalingo klijų patekimo ant odos. Papildomas saugos duomenų lapas pateikiamas esant pareikalavimui.																		
<b>SAUGOJIMO SĄLYGOS</b>	Klijai išsaugo savo savybes nemažiau kaip 6 mėn. (esant originaliai nepažeistai pakuotei). Saugoti sausoje tamsioje vietoje esant +10...+25 °C.																		

UAB Kiilto Lietuva

Kirtimų g.47b-315, Vilnius Tel. 370 5 2640661 Faks.370 5 2640537

[www.kiilto.lt](http://www.kiilto.lt) [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com)

Įregistruota LR įmonių rejestre, rejestro tvarkytoja: Valstybės įmonė Registrų centras.

Įm. kodas 300034518, PVM kodas LT100001127814