



KIILTO E

PARUOŠTAS NAUDOJIMUI GLAISTAS

NAUDOJIMO SRITIS

Polimerinis, labai smulkaus grūdėtumo paruoštas naudojimui sienų ir lubų glaistas, skirtas naudoti sausose vidaus patalpose. Labiausiai tinka mažų skylių (pvz. varžtų galvučių), įbrėžimų užglaistymui, taip pat ir galutiniam glaistymui. Gipso kartono plokščių siūlių glaistymui rekomenduojame naudoti Kestonit GP ar Kiilto J glaistą.

GLAISTOMAS PAVIRŠIUS

Glaistomas paviršius turi būti švarus, sausas ir be dulkių. Pirmasis sluoksnis turi būti išdžiūvęs prieš dengiant naują sluoksnį ir, jei reikia, nušlifluotas ir nuvalytas. Galutinai nuglaistytas paviršius gali būti dažomas ar klijuojamas tapetais. Nuglaistytas paviršius netinkamas plytelių ar plastikinių medžiagų klijavimui.

SAVYBĖS

- * Neatsparus drėgmei
- * Spalva – balta
- * Žemiausia darbo t. +10 °C

TECHINIAI DUOMENYS

Skiediklis	vanduo
Masė	1,6
Tipas	polimerų dispersijos ir kalkinio akmens pagrindu
Dalelių dydis	maks. 0,1 mm
Maks. sluoksnio storis	2 mm.

REKOMENDUOJAMOS

DARBO SĄLYGOS

Normali kambario temperatūra: +18....+20° C

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

KIILTO E - paruoštas naudojimui glaistas. Po ilgo saugojimo prieš naudojimą išmaišyti. Jei reikia, galima praskiesti nedideliu kiekiu vandens. Darbo instrumentai – plieninė glaistyklė.

DŽIŪVIMO LAIKAS

Apie 24 val. (+18° C). Džiūvimo laikas labai priklauso nuo sluoksnio storio, oro temperatūros bei santykinės drėgmės.

ĮPAKAVIMAS

4,8 ir 16 kg plastikiniai kibirai

IŠEIGA

1mm - 1,6 kg/m²

EKSPLOTACINĖ IR EKOLOGINĖ SAUGA

Vengti bereikalingo odos kontakto su šviežiu produktu. Šlifuojant rekomenduojame dėvėti respiratorių. Smulkesnę saugos informaciją rasite saugos duomenų lape.

SAUGOJIMAS

Saugoti sandariai uždarytoje, originalioje pakuotėje ne ilgiau nei 1 metus, vėsioje patalpoje, ne žemesnėje nei +1°C temperatūroje.

Mūsų rekomendacijos paremtos mūsų bandymais ir sukaupta patirtimi. Tačiau mes negalime įtakoti vietinių sąlygų ar darbų kokybės su panaudotu produktu, todėl negalime prisiimti atsakomybės. Iškilus nesklandumams kreipkitės į mūsų techninę tarnybą tel. +358 (0)207 710 100 ar www.kiilto.com